

Электролит щелочной калиево-литиевый «РЕКОН» марки А плотность 1,4 г/л

ТУ 2133-005-90798496-2014:

№	Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически
1	Внешний вид	Прозрачный раствор от светло-желтого до светло-зеленого цвета	Соответствует
2	Плотность при 20 С <sup>0</sup> кг/л	1,39-1,40	Соответствует
3	Массовая доля калия в пересчёте на КОН, %, не менее	35	Соответствует
4	Массовая доля лития в пересчёте на LiOH, %, не менее	0,6	Соответствует
5	Массовая доля натрия в пересчёте на NaOH, %, не более	1,5	Соответствует
6	Массовая доля хлоридов в пересчёте на Cl, %, не более	0,8	Соответствует